

## MŰSZAKI ADATLAP

# Remontix Pro

VMP0002

Egykomponensű, használatra kész poliuretán habszivacs különböző építési alkalmazásokhoz, pl. hézagok és átvezetések tömítéséhez, hő- és hangszigeteléshez, ablak- és ajtókeretek beszereléséhez. A nagyon alacsony kötési nyomás és a mérsékelt utólagos tágulás megakadályozza az építőelemek deformálódását. Jól tapad a legtöbb anyagra, mint pl. fa, beton, kő, vakolat, fém, PVC és polisztirol.

### Főbb előnyök

- / A nagyon alacsony kötési nyomás és a mérsékelt utólagos tágulás megakadályozza az építőelemek deformálódását
- / Nincs zsugorodás
- / Magas hő- és hangszigetelési érték

### Alkalmazási területek

- / Átvezetések szigetelése
- / Illesztések tömítése és összekötése
- / Hő- és hangszigetelő táblák tömítése
- / Ablak- és ajtókeretek beszerelése
- / A hőhidak hatásának csökkentése

### Műszaki besorolások és tanúsítványok

- / EMICODE® EC 1 Plus – rendkívül alacsony kibocsátás
- / M1 – alacsony kibocsátás és szag
- / Francia VOC A+ osztály

## Műszaki adatok

Tulajdonságok	Érték	Egység
Tapadásmentes idő (EN 17333-3)	6...10	perc
Vágási idő (30 mm-es varrat, EN 17333-3)	<30	min
Teljesen megkötött a hézagban, 3x5 cm (+23 °C)	<8	h
Kötési nyomás (EN 17333-2, nedves felületek)	<1	kPa
Utóduzzadás (EN 17333-2)	<80	%
Sűrűség az illesztésben, 3x10 cm (WGM106)	15...19	kg/m
Méretstabilitás (EN 17333-2, nedvesített felületek)	<1	%
A kikeményedett hab hőmérsékleti ellenállása	-50...+90	°C
Tűzreakciós osztályozás (EN 13501-1)	F	
A kikeményedett hab tűzvesélyességi osztálya (DIN 4102-1)	B3	
Szakitószilárdság / nyúlás (EN 17333-4, nedves felületek)	>60/22	kPa / %
Nyomószilárdság (EN 17333-4, nedves felületek)	>5	kPa
Nyírószilárdság (EN 17333-4, nedves felületek)	>20	kPa
Hővezető képesség (EN 12667, EN 17333-5)	0,033	W/(m·K)
Hangcsillapítási index Rst,w (EN ISO 10140)	62	dB
Vízgőzáteresztő képesség (EN 12086)	<0,06	mg/(m·h·Pa)
Habképződés a hézagban, 3x5 cm (WGM107), 750 ml-es töltési mennyiség esetén	15	m
Habhozam (EN 17333-1), 750 ml töltési mennyiségre vonatkoztatva	37	l

A megadott értékeket +23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett mérték, amennyiben másképp nem jeleztük. Ezek az értékek a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a páratartalomtól és az aljzat típusától függően változhatnak.

## Alkalmazási utasítás

### Felhordási feltételek

Használat közbeni levegő hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között. Gondoskodjon arról, hogy a környezeti hőmérséklet a hab teljes kikeményedéséig ezen a tartományon belül maradjon.

Felhordáskori hőmérséklet: +5 °C és +25 °C között, a legjobb eredmény +20 °C-on érhető el.

### Felületelőkészítés

Távolítsa el a port, a laza részecskéket és az olajfoltokat a felületekről. A jobb eredmény érdekében nedvesítse meg a száraz aljzatot. Védje a szomszédos felületeket papírral, műanyag fóliával vagy más alkalmas anyaggal. Szükség esetén helyezzen el külső védőburkolatot az időjárás elleni védelem érdekében (eső, szél stb. ellen).

## Felhordási módszer

Rázza meg erőteljesen a flakont legalább 20-szor. Vegye le a kupakot. Tartsa a habflakont függőleges helyzetben, a szelep felfelé. Csavarja szorosan a flakont a pisztolyra úgy, hogy egyik kezével a pisztoly markolatát fogja, a másikkal pedig a flakont forgatja. Ne irányítsa a pisztolyt emberekre. Ne csavarja a flakont a pisztolyra úgy, hogy a szelep lefelé nézzen. Ne csavarja a pisztolyt a dobozra. Ne hajlítsa meg és ne forgassa el a dobozt csavarozás közben. A hab kinyomásakor tartsa a dobozt fejfelé lefelé. A hab kimenetét a pisztoly ravaszával és a beállítócsavarral lehet szabályozni.

Töltse meg a hézagokat kb. 65%-ig, mivel a hab kiterjed. Nagyobb hézagok esetén több rétegben vigye fel a habot, és az egyes rétegek között enyhén nedvesítse meg a felületet a jobb eredmény érdekében.

A felesleges habot a teljes kikeményedés után le lehet vágni.

## Tisztítás

A meg nem kötött habot acetonnal lehet eltávolítani. A megkötött habot mechanikusan lehet eltávolítani.

## **Szín**

Világos sárga, zöld, szürke. Egyéb lehetőségekről kérjük, érdeklődjön értékesítési képviselőnkkel.

## **Csomag**

A csomagolási lehetőségekről kérjük, forduljon értékesítési képviselőhöz.

## **Tárolási feltételek és eltarthatóság**

A garantált eltarthatósági idő a gyártás dátumától számított 12 hónap, amennyiben a terméket bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolják. Ne tegye ki +50 °C feletti hőmérsékletnek, ne tartsa hőforrások közelében vagy közvetlen napfénynek kitéve. Tárolja és szállítsa függőleges helyzetben. Szállítás előtt rögzítse a kannákat.

## **Korlátozások**

- / A PU-hab nem tapad a teflon, a polietilén, a polipropilén és a szilikon felületekhez.
- / Nem ajánlott a pisztolyt időnként kicsavarni a habtartályból. A habot úgy kell használni, hogy a pisztolyt egyszerre csavarják rá.
- / A megkötött hab érzékeny az UV-sugárzásra és a közvetlen napfényre, ezért megfelelő, átlátszatlan tömítőanyaggal, töltőanyaggal, festékkel vagy más anyaggal kell lefedni. Ne fedje le, amíg a hab teljesen meg nem kötött.
- / Kérjük, vegye figyelembe a lejárat dátumot!

## **Biztonsági előírások**

Nyomás alatt álló palack. Kizárólag jól szellőző helyiségekben használható. A felhordás során tilos a dohányzás! Szükség esetén viseljen védőfelszerelést. Gyermekektől elzárva tartandó.

További információkért lásd a címkét és a biztonsági adatlapot (SDS).

Megjegyzés: A jelen dokumentációban szereplő utasítások a gyártó által elvégzett teszteken alapulnak, és jóhiszeműen kerültek közzétételre. Az anyagok és az aljzatok közötti eltérések, valamint a befolyásunkon kívüli különböző alkalmazási lehetőségek miatt a gyártó nem vállal felelősséget az elért eredményekért. Minden esetben ajánlott a termék alkalmazását az alkalmazás helyszínén tesztelni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Ez a TDS felváltja és hatályon kívül helyezi az ugyanazon termékre vonatkozó összes korábbi adatlapot.

2026.04.23. 12:52:01

Wolf Group OÜ  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn,  
Észtország

Telefon: +372 605 9300  
E-mail: [wg@wolf-group.com](mailto:wg@wolf-group.com)

Wolf Group Ibérico S.A.U. Les  
Massotes ipari park Avda. Bertrán  
Güell, 78  
08850 Gavà, Barcelona,  
Spanyolország

Telefon: +34 936 629 911  
E-mail: [info.es@wolf-group.com](mailto:info.es@wolf-group.com)

